

## VETRATA ISOLANTE

- Float chiaro 4 mm
- Intercapedine (vedi tabella per dimensioni e gas di riempimento)
- Float chiaro 4 mm

Caratt. costruttive	Caratt. ottiche		Caratt. energetiche		Isol. acust.
	P (Kg/m <sup>2</sup> )	TL (%)	RL (%)	FS (%)	
20	81	15	75	17	29
	EN 410	EN 410	EN 410	EN 410	EN 717-1

Altre intercapedini			
Gas di riempimento	Spessore (mm)	U <sub>g</sub> (W/m <sup>2</sup> K)	L (mm)
Aria	6	3,3	14
Aria	9	3,0	17
Aria	12	2,9	20
Aria	16	2,7	24
Argon (90%)	6	3,1	14
Argon (90%)	9	2,8	17
Argon (90%)	12	2,7	20
Argon (90%)	16	2,6	24
Krypton (90%)	6	2,8	14
Krypton (90%)	9	2,6	17
Krypton (90%)	12	2,6	20

