

VETRATA ISOLANTE BASSOEMISSIVA

- Float chiaro 4 mm
- Intercapedine (vedi tabella per dimensioni e gas di riempimento)
- Float bassoemissivo 4 mm (*coating in faccia 3*)

Caratt. costruttive	Caratt. ottiche		Caratt. energetiche		Isol. acust.
	P (Kg/m ²)	TL (%)	RL (%)	FS (%)	
20	79	13	61	21	29
	EN 410	EN 410	EN 410	EN 410	EN 717-1

Altre intercapedini			
Gas di riempimento	Spessore (mm)	U _g (W/m ² K)	L (mm)
Aria	6	2,5	14
Aria	9	1,9	17
Aria	12	1,6	20
Aria	16	1,4	24
Argon (90%)	6	2,0	14
Argon (90%)	9	1,6	17
Argon (90%)	12	1,3	20
Argon (90%)	16	1,1	24
Krypton (90%)	6	1,5	14
Krypton (90%)	9	1,1	17
Krypton (90%)	12	1,1	20

